

## The Little Greene 1773

### Fiche Technique : Peinture Acrylique Satinée

#### Description

Une peinture acrylique résistante à forte opacité qui convient pour de nombreuses surfaces intérieures et extérieures. En séchant, elle prend un aspect lisse satinée avec une extrême résistance à l'eau et un excellent pouvoir d'adhésion. Elle est recommandée pour les cuisines et les salles de bains. Elle ne contient quasiment pas de solvants, et dégage donc une odeur très faible pendant l'application.

#### Surfaces

Les boiseries, les surfaces de fer et d'acier bien préparées, l'aggloméré, l'aluminium, le cuivre, le PVC. Elle est idéale pour les cuisines et les salles de bain et pour utiliser sur les radiateurs.

#### Préparation

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de matériaux friables, de saleté et de graisse. Les réparations éventuelles doivent être faites avant les travaux de peinture. Les surfaces contaminées par des algues ou des efflorescences doivent être traitées avec une solution fongicide ou une dilution d'eau de javel à 25%. Les surfaces préalablement peintes avec de la peinture glycérophthalique doivent être légèrement poncées avant d'être peintes.

#### Application

Bien mélanger avant utilisation. Prêt à l'emploi pour une application à la brosse, au rouleau ou au pistolet Air-less. Sur des surfaces poreuses, il peut être utiles d'ajouter jusqu'à 5% d'eau pour faciliter l'application. Sur des surfaces très absorbantes comme le plâtre, il peut être nécessaire d'ajouter jusqu'à 25% d'eau. Il est recommandé d'appliquer deux couches sur une surface bien apprêtée pour garantir une bonne protection.

#### Nettoyage

A l'eau claire

#### Précaution d'emploi

Lisez toujours l'étiquette avant utilisation. Ne pas appliquer à moins de 5° c ou s'il menace de pleuvoir ou de geler pendant l'application ou le séchage.

Conditionnement	2.5 litres et 1 litre
Disponibilité des couleurs	Gammes de couleurs de Little Greene
Pouvoir couvrant	Jusqu'à 14 m <sup>2</sup> par litre en fonction de la surface et de la porosité
Séchage	sec au toucher en 1 ou 2 heures. Seconde couche après 4 heures
Niveau de brillance	15 à 20 %
Masse volumique	1.06 à 1.32 kg par litre
Extrait sec	34 % environ
Epaisseur du film sec	25 à 35 microns par couche selon le type de surface

Toute les informations communiquées sur cette fiche technique sont données en toute bonne foi. The Little Greene Paint Company et Tendance Peinture se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les fiches de données et les systèmes se référant à l'utilisation et à l'application des produits. Les informations ci-dessus ne dégagent pas les clients de faire leurs tests et de tirer profit de leurs propres expériences. Cette fiche ne constitue pas une assurance légale concernant les caractéristiques des produits ou leur compatibilité avec des utilisations bien précises. Les conditions d'application et de service peuvent échapper à notre contrôle, Little Greene et Tendance Peinture n'accepterons donc aucune responsabilité par rapport aux informations fournies ci-dessus.